

製品説明書

品名	マザックスネオ	乾燥塗膜中亜鉛含有率
		80% (アルミ6%、マグネシウム3%)

1. 塗料性状

塗料種類	1液形エポキシ系有機ジンクリッチペイント (環境対応型高耐食めっき対応亜鉛末塗料)	
色相	シルバーグレー (光沢なし)	
容量	エアゾールスプレー	塗料缶
	420ml (塗料168ml)	0.1Kg (mini)、0.7Kg、3.5Kg、16Kg
塗料密度 (23℃)	1.70±0.1 (g/ml)	1.70±0.1 (g/ml)
加熱残分	57.0±3.0 (%)	57.0±3.0 (%)

2. 塗装基準

下地処理	鉄面	溶融亜鉛めっき面	
	ISO Sa 2 1/2以上	被塗面に付着している油脂類及び障害物を除去	
塗装方法	エアゾールスプレー、刷毛塗り、ローラー、エアレス、ディッピング		
塗装環境条件	温度	湿度	
	5℃～40℃	85%以下	
標準膜厚	Dry 50μm (2回塗り以上推奨)		
塗布量	エアゾールスプレー	317.8 g/m ²	1.8本/m ² 、0.57m ² /本 (理論値)
		454.1 g/m ²	2.5本/m ² 、0.4m ² /本 (ロス率30%含む)
	塗料缶	317.8 g/m ²	理論値
		373.9 g/m ²	ロス率15%含む
専用シンナー	ジンクプラスシンナーR		

※エアゾールスプレーは使用前によく振って、カラカラと音がしたのを確認してからご使用ください。

※エアゾールスプレー使用後は目詰まり防止のため、空吹きを必ず行ってください。

※塗料缶を使用する際は、動力攪拌機を用い、均一な塗料状態になるまで攪拌してからご使用ください。

※塗料缶は希釈不要です。エアレスなどガンスプレー塗装する場合は重量比で5～10%程度希釈し、必要に応じて調整してください。

※鋼材の表面温度が50℃以上では異常塗膜になる場合があるので塗装は避けてください。

3. 乾燥時間

	5℃	10℃	23℃	30℃
指触乾燥	20分	15分	15分	10分
塗り重ね間隔	20分	15分	15分	10分
塗装間隔	16時間以上			

※指触乾燥とは、指で軽く触って塗料に指紋がつかない状態を示します。

※指触乾燥の膜厚は25μm時の測定データです。

※塗り重ね間隔とは、当社塗料及び当社化粧塗料を塗り重ねる時の時間。塗装間隔は、他社塗料を上塗りする際の時間です。

4. 関連法令

危険物表示	第4類第二石油類
特化則	非該当
有機則	非該当
有害物質表示	SDS参照

5. 上塗り可能塗料

エポキシ系、ウレタン系、フッ素系、アクリル系など

※フタル酸系、アルキド系及びそれらを変性させた塗料は上塗りできません。